



COMPAKT – adeziv polistiren

DESCRIERE

COMPAKT adeziv polistiren este un adeziv utilizat pentru lipirea pe suprafețe interioare a elementelor decorative și a ornamentelor din polistiren, din poliuretan sau din gips. Este un adeziv fără solvenți, ecologic, neinflamabil, cu uscare rapidă și cu capacitate mare de umplere. Adezivul este gata preparat pentru a fi utilizat și este conceput pentru o aplicare foarte ușoară. Adezivul are o aderență excelentă la o gamă largă de straturi de suport, cum sunt: beton, tencuială, cărămidă, piatră nelustruită, plăci de gips-carton, glet.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 lipirea materialelor de izolare termică și acustică	1 aderență excelentă
2 lipirea panourilor, ormanentelor din gips, poliuretan sau polistiren (elemente decorative pe suprafețele interioare)	2 capacitate mare de umplere
3 Aderă pe beton, tencuială, cărămidă, piatră nelustruită, plăci de gips-carton, glet	3 fără solvent
	4 uscare rapidă
	5 poate fi vopsit
	6 ecologic

CONDIȚII DE APLICARE

1 Temperatura de aplicare a suportului/produsului	12°C - 35°C
---	-------------

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafața trebuie să fie uniformă, uscată și fără urme de murdărie, care poate reduce aderența produsului. Imprimați substraturile foarte absorbante cu emulsia amorsă. Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparațiile) trebuie să aibă o vechime de minim 28 de zile. Nerespectarea acestei condiții poate duce în timp la exfoliere. Suprafețele ce prezintă eflorescente trebuie curățate prin periere. Tencuiala se curăță de stropi și alte impurități. Plăcile de gips-carton se slefuiesc ușor. În cazul suporturilor vechi deja vopsite, se fac reparațiile, necesare și se înlătură vopselele vechi neaderente de pe pereți pentru a obține aderență optimă.

2. Aplicare

- Condiții de aplicare: 1) Temperatura mediului: +12°C ÷ +35°C. 2) Temperatura suportului: +12°C ÷ +35°C. 3) Temperatura produsului: +12°C ÷ +35°C; 4) Umiditatea relativă: maxim 60%. 5) Umiditatea suportului: maxim 5%. Modalitate de aplicare: Înainte de aplicare, se verifică dacă piesele care urmează să fie lipite se mulează una de alta. Adezivul se aplică cu ajutorul unei spatule sau a unei mistrii. Aplicați adezivul în puncte (2 - 4 cm) de la centru spre colțurile panoului sau plăcii. Pe plăci mai mari de 40x40cm și/sau mai groase de 1 cm aplicați mai multe puncte sau folosiți un șpaclu cu zimți de 4-5 mm și aplicați pe ambele suprafețe.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



- Pentru elementele lungi și subțiri adezivul se aplică sub forma unor benzi de-a lungul acestor piese.
- Pozitionați placa sau panoul în poziția corectă. Apăsați partea de substrat și glisați-l ușor pe suprafață, pentru a răspândi adezivul peste cea mai mare suprafață posibilă. Priza nefiind imediată se pot face eventuale corecții ale poziției imediat după lipire, într-un interval de timp de maxim 15-20 minute.
- Surplusul se va îndepărta cu un burete umed înainte de uscarea adezivului. Elementele mai ușoare vor fi susținute 2-3 ore, iar elementele mai grele până la uscarea finală (viteza de întărire 2,5 mm/24h).
- Adezivul formează o peliculă omogenă caracterizată de aderență excelentă și de uscare rapidă. Asigurați o ventilație corespunzătoare în timpul perioadei de uscare.

Operațiuni după aplicarea completă

După lucru, uneltele se curăță cu apă caldă.

DATE TEHNICE

Parametru	Valoare
Culoare	alb
Densitate 20°C	1,75 ± 1,80 g/cm ³
Substanțe nevolatile (60 min/125°C)	>73%
ph	8-9
Timp de lucru	15-20 min
Timp uscare (23°C/1mm grosime)	8 h
Randament (șipci, plinte) – în funcție de planeitatea suprafeței	aprox. 4-6 m ² / kg suprafață lipită
Randament (plăci și panouri) – în funcție de greutatea panoului și planeitatea suprafeței suport	aprox. 5-8 m ² / kg

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data fabricației, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +30°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și de căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Conține masa de reacție de 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-one [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol 3-ona [nr. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona. EUH208 Poate provoca o reacție alergică. Mici cantități de produs uscat se poate colecta împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeurii din construcții și demolări. Resturile lichide de material se predă la punctele de colectare a vopselelor / lacurilor vechi.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI